



Foglio d'istruzioni speciale n. 23

Trattamento di superfici in arenaria non dipinte

Sulle superfici in arenaria non si devono eseguire spessi strati di sbarramento. La pietra naturale richiede una costante circolazione di umidità; perciò sono consigliate solo pitture aperte alla diffusione. Sussistono le seguenti possibilità:

A. Velatura per arenaria a base di silicati (Histolith Antik-Lasur)

Lasciare ben solidificare i punti riparati, eseguire la fluatazione a regola d'arte e lavare.

- Applicare come fondo Histolith Silikat-Fixativ con concentrazione 1:1 diluito con acqua (non necessario se le superfici in arenaria sono state consolidate con estere di acido silicico).
- Mettere in tinta Histolith Antik-Lasur con Histolith-Volltonfarbe alla tonalità di velatura desiderata. Secondo la trasparenza desiderata, diluire con Histolith Silikat-Fixativ ed eseguire 2-3 mani di velatura. Aggiungendo sabbia quarzosa fine può essere accentuato il carattere dell'arenaria.

B. Mano di copertura con pittura ai silicati organica (Sylitol NQG Fassadenfarbe)

Lasciare ben solidificare i punti riparati, eseguire la fluatazione a regola d'arte e lavare.

- Applicare come fondo Sylitol NQG con concentrazione 1:1 diluito con acqua (non necessario se le superfici in arenaria sono state consolidate con estere di acido silicico).
- Due mani di Sylitol NQG-Fassadenfarbe nella tonalità desiderata

La presente informazione è stata elaborata in base al più recente standard tecnico ed alle nostre esperienze. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di fondi e di condizioni degli immobili, l'acquirente/utilizzatore non è esentato dall'obbligo di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità, a regola d'arte e professionalmente, per l'uso previsto nelle condizioni attuali dell'immobile. In caso di nuova edizione il presente opuscolo perde validità.

Nänikon, ottobre 2015