

Meldorfer Ansatzmörtel 080

Malta per incollaggio e fughe per la posa di mattoncini faccia a vista Meldorfer in ambienti esterni ed interni.



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Malta pronta per la lavorazione per l'incollaggio dei mattoncini faccia a vista Meldorfer e per le fughe. Prima di lavorare la malta, miscelarla bene. Utilizzabile per:
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> - sistemi di isolamento a cappotto Capatect B - Rivestimenti decorativi interni ed esterni <ul style="list-style-type: none"> ■ elevata aderenza iniziale ■ pronta per la lavorazione ■ pigmentato ■ altamente permeabile al vapore acqueo ■ resistente alle intemperie, idrorepellente secondo DIN V 18550 ■ Facile da lavorare ed elastico ■ estremamente elastica, ottime prestazioni relative alla deformazione ■ priva di cemento, legante a base di resina sintetica ■ combinazione di cariche minerali
Imballaggi	secchio di 25 kg
Colori	Grigio cemento, bianco sabbia, antracite Altre tonalità particolari su richiesta
Magazzinaggio	In un luogo fresco, asciutto e al riparo del gelo. Tenere al riparo dai raggi di sole diretti. resistono allo stoccaggio per circa 12 mesi.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Comportamento al fuoco: schwerentflammbar B1 (DIN 4102) ■ Coefficiente di assorbimento del vapore: $w < 0,12 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ secondo SN EN 1062 ■ Consistenza: pastoso
Nr. Prodotto	080

Applicazione

Osservare le norme SIA e le schede tecniche GTK.

Durante la fase di asciugatura può essere utile coprire il ponteggio con teli per proteggerlo dalla pioggia.



SCHEDA TECNICA 080

Utilizzando sostanze additive naturali sono possibili lievi differenze di tonalità. Per questo motivo, verificare che i codici produzione siano identici o premiscelare le quantità di materiale necessarie.

Supporti idonei

Strati di armatura in: stucco Capatect ZF 699, fondi in: categorie di malta PII, PIII secondo DIN V 18550 / EN 998-1 e simili, calcestruzzo, vecchi intonaci minerali e rivestimenti portanti, pannelli in cartongesso o sotto intonaci delle categorie di malta PIV + V negli ambienti interni.

Preparazione del substrato

Il fondo deve essere piano, pulito, asciutto, solido, portante e privo di sostanze di separazione. Gli intonaci di fondo nuovi devono essere lasciati solidificare per almeno 2-4 settimane. Se la malta viene utilizzata con il sistema di isolamento a cappotto Capatect B lo strato per armatura deve essere ben solidificato e asciutto.

Consumo/Resa

2,5–3,0 kg/m²

Il consumo esatto, variabile a seconda dell'oggetto, deve essere determinato con una posa di prova.

Condizioni di applicazione

Temperatura di lavorazione:

Durante la lavorazione e nella fase di asciugatura, la temperatura ambiente e quella del fondo devono essere superiori a +5 °C e inferiori a +30 °C. Durante la lavorazione, evitare l'esposizione diretta al sole, al vento, alla nebbia o a un'elevata umidità dell'aria. A questo proposito si faccia riferimento al foglio informativo "Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen" (Stuccatura in presenza di temperature elevate e basse) del Deutschen Stuckgewerbebund (Associazione Federale Tedesca Stuccatori).

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Con una temperatura di 20 °C e un'umidità relativa del 65 %, la malta per allattamento è asciutta in superficie dopo 24 ore. Completamente asciutta dopo 2-3 giorni. Tale tempo risulta più lungo in presenza di basse temperature ed elevata umidità dell'aria.

Pulizia degli utensili

Con acqua, subito dopo l'uso.

Mano intermedia

Sui fondi con legante a base di cemento (anche masse minerali per armatura) applicare uno strato di fondo con Putzgrund 610 per escludere che si formino infiorescenze.

Applicazione

Applicazione vedere informazione sul prodotto Capatect 071.

Avvertenze

Nota (Stato alla data di pubblicazione)

Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare subito bene con acqua. Non scaricare nelle fognature, nelle acque o nel suolo.

Smaltimento

Consegnare al punto di smaltimento soltanto contenitori completamente vuoti. Residui di prodotto liquido possono essere smaltiti come rifiuti di pitture all'acqua, residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti come pitture indurite o come rifiuti domestici.

Ulteriori informazioni

consultare la Scheda informative in materia di sicurezza.

Centro servizio clienti

Tel. 043 399 42 22
Fax 043 399 42 23
E-Mail: info@caparol.ch

Scheda Tecnica 080 · Ultimo aggiornamento: marzo 2024

La presente Scheda tecnica è stata aggiornata allo stato della tecnica e in base alle esperienze da noi maturate nel settore. Vista però la grande varietà di supporti e di condizioni oggettive che potrebbero trovare applicazione, l'acquirente/utilizzatore non può esimersi dall'obbligo di verificare in modo accurato e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri materiali per la destinazione d'uso prevista nelle rispettive condizioni d'impiego oggettive. Alla pubblicazione di ulteriori aggiornamenti, il presente documento non sarà più valido.